



Durock 386 / Bigpanel

Painel rígido de lã de rocha de dupla densidade.

A face superior com maior dureza confere ao painel alta resistência às pisadelas e ao punçoamento.

Aplicação

Isolamento térmico e acústico para coberturas leves metálicas de manutenção média-baixa.

Especificações Técnicas

Área	Descrição				Norma
Densidade nominal (kg/m ³)	210/135				EN 1602
Condutividade térmica W/(m*K)	0,038				EN 12667
Dimensões (mm)	1200 x 1000 / 2400 x 1200				
Reação ao fogo /Euroclasse	A1				EN 13501.1
Resistência térmica (m ² K/W)	Espessura (mm)	Resistência térmica (m ² K/W)	Espessura (mm)	Resistência térmica (m ² K/W)	
	50	1,30	100	2,60	
	60	1,55	110	2,85	
	70	1,80	120	3,15	
	80	2,10	130	3,40	
	90	2,35	140	3,65	
Tolerância da espessura (mm)	T5				EN 823
Estabilidade dimensional a uma temperatura e umidade específicas	DS (70,90)				EN 1604
Resistência à compressão (KPa)	CS (10Y)50	(50 KPa)		EN 826	
Carga pontual (N)	PL (5) 550	(550 N)		EN 12430	
Resistência à difusão de vapor de água	MU1	(μ = 1)		EN 12086	
Absorção de água a curto prazo (kg/m ²)	WS	(<1,0 kg/m ²)		EN 1609	
Absorção de água a longo prazo por imersão parcial (kg/m ²)	WL (P)	(< 3,0 kg/m ²)		EN 12087	

Vantagens

- A melhor relação custo-eficiência para coberturas de manutenção média. Classe B (UETAC), equivalente as coberturas visitáveis de edifícios que exijam 2 visitas anuais.
- Segurança em caso de incêndio. Produto Incombustível.
- Alta resistência às pisadelas e ao punçoamento.
- Grande melhoramento no isolamento acústico da solução.
- Grande capacidade de absorção acústica.
- Excelente suporte para um acabamento com lâminas sintéticas.
- Estabilidade térmica e dimensional.
- Instalação rápida e fácil. Só requer 1 fixação.



mar-22

ROCKWOOL Peninsular S.A.U.

Ctra. Zaragoza, Km. 53,5 N121.

31380 Caparrosa, Navarra, Spain

T (+34)902 430 430

www.rockwool.es

www.rockwool.es