



# Baumit CreativTop



- Producto** Revoco de acabado de capa fina de acabado, listo al uso, reforzado con silicona. Revoco modelable de exteriores para el diseño creativo de fachadas. Aplicación a mano y a máquina.
- Composición** Ligantes orgánicos, reforzado con silicona, rellenos minerales, Pigmentos, aditivos y agua.
- Propiedades** Resistente a la intemperie, hidrófobo, abierto a la difusión, reforzado contra la suciedad, universal y fácil de aplicar.
- Aplicación** Diseño y protección de fachadas sobre revocos minerales nuevos y antiguos, sobre hormigón y para trabajar sobre revocos ligados orgánicamente y como capa final de los Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior de Baumit (cuando se utilice mortero libre de cementos Baumit SilverFlex, se puede omitir la imprimación).

- Datos técnicos**
- Densidad: aprox. 1,8 kg/dm<sup>3</sup>  
Factor de difusión del vapor de agua  $\mu$ : aprox. 35-40  
Coeficiente de absorción de agua (Valor w): < 0,10 kg/m<sup>2</sup>.h<sup>0,5</sup>  
Valor S<sub>D</sub>: 0,07-0,08 m (con 2 mm de espesor)

- Colores:**  
Creativ Top Max, Trend, Varo, Fine, Pearl Carta de colores Life – colored by Baumit  
(Otros colores a petición)
- CreativTop Silk Life 0019 (blanco)



Consumo (Dependiendo de la técnica de aplicación):

Textura	Max	Trend	Vario	Fine	Pearl	Silk
Consumo kg/m <sup>2</sup>	5,0 - 6,2	4,2 - 6,2	2,5 - 5,0	2,9 - 4,2	1,5-3,5	1,8 - 3,8

Para información detallada, ver manual de aplicación.

- Clasificación según la ley de productos químicos** Podrá obtener la clasificación detallada según la ley de sustancias químicas (artículo 31, anexo II del decreto N° 1907/2006 del Parlamento y Consejo de la Unión Europea del 18-12-2006) en la hoja de datos de seguridad incluida en la página web [www.baumit.com](http://www.baumit.com) o bien en la fábrica correspondiente.

**Almacenamiento** Almacenable durante 12 meses en un lugar seco, fresco, protegido contra heladas y cerrado

**Calidad** Controlado en nuestro laboratorio de fábrica.

**Forma de entrega** Cubo de 25 kg, 1 Pal. = 24 Cubos = 600 kg

**Superficie de aplicación:** La superficie de aplicación debe estar limpia, seca, sin hielo, polvo, eflorescencias ni partes sueltas. Debe ser no hidrófuga y resistente. La planeidad de la pared ha de cumplir la normativa europea UNE 18202.

**Adecuado sobre:**

- Capas de refuerzo de los Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior.
- Revocos de Cal y/o Cemento
- Hormigón
- Revocos y pinturas minerales, de silicato y en dispersión de buena adherencia, morteros de refuerzo ligados orgánicamente (por ejemplo Baunit SilverFlex)

**No adecuado sobre:**

- Revocos tradicionales a la cal
- Plásticos y resinas
- Lacas y barnices.
- Pinturas al agua
- Pinturas a la cal

Compactar las superficies que puedan desprender cal o arena (p. ej. con la imprimación Baunit TiefenGrund tiempo mínimo de espera 12 horas).

Retirar de modo mecánico la película formada.

Eliminar los residuos de aceite de desencofrado del hormigón con vapor caliente o algún producto comercial especial para retirar el aceite de desencofrado.

Tratar las superficies de aplicación afectadas por algas con un producto especial (p. ej. solución Baunit Sanier Lösung).

Eliminar de modo mecánico la capa base que se encuentre mal adherida.

Cubrir con un mortero (p. ej. mortero Baunit StarContact) las superficies minerales de pegado defectuoso o agrietadas y armar con malla de fibra de vidrio Baunit StarTex.

**Formación del revestimiento** 1 x Baunit PremiumPrimer / UniPrimer (cubrir toda la superficie de manera uniforme).

Después de que la imprimación Baunit PremiumPrimer/ UniPrimer haya estado secando durante un mínimo de 24 horas se podrá aplicar el revoco Baunit CreativTop.

Para la aplicación de los distintos productos Baunit CreativTop según las distintas técnicas de aplicación, consultar el manual de aplicación „Baunit CreativTop“

Con algunas técnicas de aplicación, el color podría parecer como lavado. Esto puede parecer irregular. Si se quiere evitar este efecto, se puede pintar con pinturas Baunit esta superficie. Para más recomendaciones consulte las normas de aplicación.

No mezclar con otras pinturas. Trabajar de manera uniforme e ininterrumpida.

**Indicaciones y observaciones de carácter general:**

Durante el tratamiento y el curado, la temperatura del aire, de los materiales y de la base deberá ser superior a 5 ° C. Se deberá proteger la fachada frente a irradiación solar directa, lluvia y vientos fuertes (mediante, por ejemplo, una red protectora de andamiaje). La alta humedad del aire y/o las bajas temperaturas pueden alargar sensiblemente el tiempo de secado y provocar la pérdida de uniformidad en el color.

La uniformidad del color sólo se podrá garantizar dentro de una misma remesa de productos. El estado de la superficie de aplicación, la temperatura y la humedad del aire influyen sustancialmente en el desarrollo de los colores.

Baunit CreativTop ofrece un valor añadido para la protección de la fachada contra el crecimiento de algas y hongos. Además se puede reforzar si fuera necesario

Es indispensable mezclar productos de distintas remesas antes de comenzar a emplearlos.

**Medidas de seguridad**

Proteger el entorno de las superficies de revestimiento, en especial cristal, cerámica, ladrillo, piedra natural, barniz, laca y metal. Aclarar las posibles salpicaduras con agua abundante, no esperar a que el revoco se seque o endurezca. Limpiar inmediatamente con agua las herramientas y aparatos utilizados.

---

Nuestras recomendaciones orales y escritas referentes a las técnicas de utilización, que ofrecemos basándonos en nuestra experiencia con el fin de ayudar al comprador/usuario, se corresponden con nuestro saber y entender actuales, no representan compromiso alguno y no constituyen ningún fundamento de relación jurídica de tipo contractual u obligación adicional respecto al contrato de compra. Estas no eximen al comprador de comprobar por sí mismo la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto