

PRIMÁRIO APARELHO ISOLANTE



INT/EXT

INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL

REFº 1189 ITC Nº 143

JUN-2014 (WP1451)



○ Primário formulada a partir de uma resina alquídica, para preparação de superfícies, quando se pretende a obtenção de acabamentos perfeitos .

0,75L

5L

- Brilho **Fosco**
- Acabamento **Liso**
- Disponível em Branco



| TIPO DE PRODUTO | LOCAL DE APLICAÇÃO | SUPORTES |
|-----------------|--------------------|--------------------------------------|
| Primário | Interior/Exterior | Metais, madeiras, alvenaria, estuque |

PROPRIEDADES

Fácil lixagem

Elevado grau de aderência

Boa compatibilidade com todos os produtos sintéticos e de base aquosa

Uniformiza a absorção

Bom poder de enchimento

BENEFÍCIOS

Garante um acabamento perfeito

Facilidade de aderência às superfícies

Permite a mudança de um sistema aquoso para sintético e vice versa sem incompatibilidade

Evita manchas de brilho na aplicação da tinta acabamento

Melhor lacagem/cobertura

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- RENDIMENTO:
9-10 m²/L
- SECAGEM AO TATO:
Aprox .1h
- SECAGEM TOTAL:
Aprox .12-24h

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- DENSIDADE: **1,66 (a 23°C)**
- VISCOSIDADE: **106-110 KU (a 23°C)**
- SÓLIDOS EM VOLUME: **52%**
- PONTO DE INFLAMAÇÃO: **29°C**

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/g): 350 g/l (2010). Este produto contém no máx. 350 g/l COV

PRIMÁRIO APARELHO ISOLANTE

INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL

REFª 1189 ITC Nº 143

JUN -2014 (WP1451)

Preparação da Superfície

De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de poeiras e gorduras e, bem secas.

Pinturas de Raiz

- **Madeiras:** Aplicar o Imunizador **Bondex Tratamento refª 4380**, seguida de 1 demão de **Primário para madeiras refª 1410**. Proceder a uma lixagem geral.
- **Metais:** Remover a ferrugem com limpeza da superfície até ao grau Sa 2 ½ ou St2 (norma 8501), depois aplicar o primário adequado .

Repinturas

- Proceder à remoção de toda a tinta anterior mal aderente (se necessário poderá usar o **Bondex Decapante para Madeiras refª 8014** ou **Decapante refª 8008** (para metais)), efectuar uma lixagem geral. Aplicar o esquema para a pintura de raíz.

Aplicação

- Homogeneizar muito bem o primário antes de aplicar. Aplicar uma demão de Primário-Aparelho Isolante, depois das superfícies devidamente preparadas, sem diluição.

Sistema de Aplicação

- Trincha, rolo.

Limpeza das ferramentas

- Com os diluentes Sintal refª 1205 ou Sintético refª 8003.

Indicações importantes

- Principalmente em exteriores, deve restringir-se o uso de primário aparelho-isolante ao mínimo indispensável, de modo a não comprometer a resistência global do revestimento.
- O primário aparelho-isolante é também indicada para paredes de estuque e reboco, em interiores, como isolamento, para evitar migrações do substrato (sobretudo em ambientes sujeitos a fumos).

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.