



- Produto à base de emulsões estireno acrílicas semi espesso, para a renovação e proteção de pavimentos. É opaco, hidrófugo e flexível. Circulável por tráfego pedonal ligeiro.
- Para aplicação em decks, soalhos de madeira, lajes exteriores, terraços em betão ou cimento, etc).
- Brilho **Mate**
- Acabamento **Areado fino**
- Suportes: **Madeira e derivados, cimento, betão**
- Cores disponíveis: **Branco, cinza, cinza escuro, castanho**



PROPIEDADES

- Repara imperfeições e disfarça irregularidades
- Antiderrapante
- Resistente à abrasão
- Hidrófugo e impermeabilizante

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** Aprox. 1,5 a 3,5 m²/L (por demão) (Obs.: De acordo com a rugosidade e/ou absorção da superfície)
 - **Secagem ao tato:** 1h
 - **Secagem repintura:** 6 a 8h
 - **Secagem total:** 12h
- (Obs.: Os tempos de secagem podem variar com: modo de aplicação, condições ambientais, quantidade de produto aplicado, higrometria, ventilação, porosidade do suporte, etc)
- **Enrijamento total:** 3 - 4 dias, antes de instalar moveis e/ou objetos duros
 - **Densidade:** 1,50 a 1,54 g/cm³ (a 20°C)
 - **Viscosidade:** Semi espesso
 - **Ponto de inflamação:** Não inflamável
 - **Teor de sólidos (%p/p):** 70 ± 2% (Branco)

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/c): 40 g/l. Este produto contém no máx. 40 g/l COV.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- O tipo de suporte (madeira, cimento ou betão) determina o tipo de preparação e as condições necessárias durante a aplicação. O reconhecimento do estado da superfície é da responsabilidade do aplicador.
- A superfície deve estar limpa, coesa, seca, sem gelo nem pó, livre de quaisquer partes soltas e sem pregos salientes ou soltos.
- Superfícies com 1% de declive ou maior é necessário verificar antes da aplicação se não há zonas onde a água possa ficar retida (efeito poça de água).
- Lavar a superfície com uma máquina de água de alta pressão para superfícies de betão e de baixa ou média pressão para superfícies de madeira para remoção de sujidades ou contaminantes (ajustar a pressão de acordo com a superfície a tratar) . Deixar secar a superfície antes de continuar o trabalho.
- Remover ou decapar filmes de tintas antigas mal aderentes e proceder a uma raspagem ou lixagem geral até se obter uma superfície sã.
- Se houver fissuras até 2mm, preenchê-las com mastique repintável ou massa de reparação adequada. Para fissuras superiores a 2mm e que comprometam a estabilidade mecânica da estrutura, consultar o serviço de assistência técnica.
- Reparar ou substituir as partes muito degradadas ou sem resistência mecânica.
- Desengordurar as superfícies com um detergente alcalino, ou outro método de limpeza adequado ao tipo de suporte.
- Desinfetar o musgo, algas, bolores e fungos.
- Para um tratamento preventivo ou no caso de madeiras que apresentem sintomas de ataque de fungos e/ou insetos, aplicar previamente Xylophene S.O.R.2 ref. 1075.
- Em superfícies galvanizadas: Eliminar vestígios de gordura com Diluente celuloso.
- Repinturas: Remover todas as partes não aderentes e proceder a uma lixagem geral. Decapar se necessário e proceder como para uma pintura de raiz.
- Suportes metálicos: Lixar e escovar para remover todos os vestígios de ferrugem. Aplicar 1-2 demãos de Primário para ferro ref. 1490.
- Em suportes lacados: Efetuar uma lixagem para despolir ou aplicar um primário de aderência.
- Em superfícies pulverolentas ou de fraca consistência, aconselhamos a aplicação do primário fixador DIP Fix ref. 8655.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.

APLICAÇÃO

- Iniciar a aplicação pelos contornos, preenchendo com uma trincha larga as fissuras, nós, buracos dos parafusos ou pregos, uniões ou juntas das madeiras.
- Pintar balaústres ou paredes laterais.
- Distribuir uniformemente a tinta no pavimento na direção dos veios da madeira, ou nas superfícies de betão ou cimento, afagando no final sempre na mesma direção e mantendo o rolo na mesma posição.
- Sobre as superfícies devidamente preparadas aplicar 2 a 3 demãos.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha larga, rolo de pelo comprido ou anti-gota, de acordo com a rugosidade da superfície a pintar.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Água e detergente

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Certifique-se que a superfície/suporte pode receber um produto em fase aquosa, e que cumpre as condições de utilização deste produto, em relação à temperatura e humidade.
- Garantir que o espaço a pintar tem uma boa ventilação durante e após a aplicação.
- No caso de paredes subterrâneas em contacto com a terra e/ou sujeitos a infiltrações, consultar serviço técnico.
- Não aplicar sobre superfícies molhadas ou húmidas.
- Em suportes horizontais com risco de aparecer água estagnada, um fenómeno de branqueamento pode ocorrer. Ele irá desaparecer após a secagem completa do produto. No entanto, é sempre aconselhável evitar o contacto do produto com fenómenos de águas estagnadas.
- Evite aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

