



Tinta plástica para fachadas, formulada com base em emulsão aquosa **100% acrílica** e pigmentação selecionada.

Para aplicação em superfícies novas ou para repintura, quando se pretende uma boa relação custo benefício.

- Brilho **Mate**
- Acabamento **Liso**
- Suportes: **Alvenaria, Betão**
- Cores disponíveis: **Branco e cores claras**



PROPRIEDADES

- Boa durabilidade
- Boa retenção de cor
- Anti fungos e anti algas
- Boa aplicabilidade

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 10-14 m²/L
- **Secagem ao tato:** 30 mín.
- **Secagem repintura:** 4 h
- **Secagem total:** 24 h

(Obs.: a 23°C e 50% Hr. A secagem pode variar em função da temperatura ambiente e teor de humidade relativa.)

- **Densidade:** 1,320 ± 0,030 (23°C)
- **Viscosidade:** 105 ± 5 KU (23°C)
- **Brilho:** Mate
- **Ponto de inflamação:** Não inflamável
- **Teor de sólidos (em volume):** 36,5 ± 1,0%
- **Diluição (em volume):** até 10% na 1ª demão e até 5% nas restantes

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/c): 40 g/l. Este produto contém no máx. 5 g/l COV.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De um modo geral, as superfícies devem estar coesas, sem fendas, isentas de poeiras, areias soltas, desengorduradas e secas. Por norma, as superfícies devem ser preparadas com os primários **Seláqua refª 5080** ou **Dyprolite refª 20416**.

- Em caso de repinturas, remover a tinta mal aderente, reparar as fissuras e se existirem bolores, desinfetar com **Dyruwash refª 9360**.

Casos especiais

- Superfícies caídas, paredes ou pinturas a giz: Antes da aplicação da tinta, escovar intensamente e aplicar uma demão do primário selante **Seláqua refª 5080** ou **DIP Fix refª 8655**.
- Nos locais propícios ao aparecimento de fungos e algas (nomeadamente em zonas muito húmidas), aplicar a tinta com 2,5-3% em volume de **Aditivo Anti-algas e Fungos refª 5320**. Nas zonas já atacadas, proceder a uma lavagem prévia com a máquina de alta pressão e de seguida aplicar o produto **Dyruwash refª 9360**, para uma melhor desinfeção.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.

APLICAÇÃO

Sobre as superfícies devidamente preparadas aplicar 2-3 demãos da tinta, diluídas com água potável até 10% na primeira demão e até 5% nas restantes demãos.

- Para melhor acabamento na aplicação a rolo, espalhar a tinta em camada uniforme na superfície, cruzando e alisando a tinta sempre no sentido vertical.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha, rolo ou pistola

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

Remover previamente o máximo de tinta existente no rolo e depois lavar com água e detergente.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Evitar a aplicação do produto com tempo chuvoso, muito húmido ou frio, muito quente ou ventoso, ou respeitando as seguintes condições ambientais: a humidade relativa deve ser inferior a 80% e a temperatura ambiente deve estar entre os 10°C e os 35°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

