

COLTACK EVOLUTION

COLTACK EVOLUTION é uma cola expansiva líquida à base de poliuretano, monocomponente, sem solvente e com alto módulo.

Aplicação

COLTACK EVOLUTION é usado principalmente para colar painéis de isolamento térmico à barreira de vapor.

COLTACK EVOLUTION é aplicado a frio, em linhas, sobre a superfície dos painéis de isolamento térmico. Ao entrar em contacto com a humidade do ar, a cola endure e expande rapidamente garantindo a colagem dos painéis de isolamento, após algumas horas.

Características

	COLTACK EVOLUTION
Densidade	1120 kg/m ³
Teor seco	> 99 %
Viscosidade a 20° C*	± 6000 mPas
Seco ao toque (23 °C, 50% HR)	± 15 min
Transitável (23 °C, 50% HR)	± 2 horas
Resistência máxima	< 5 dias

*Módulo de Brookfield, velocidade 10

Acondicionamento

	COLTACK EVOLUTION
Embalagem	Lata de 6 kg
Consumo	Consumo aproximado: 200 a 300 g/m ²
Armazenamento	O produto pode ser armazenado até 6 meses na embalagem original fechada, afastado do calor a uma temperatura entre 5 e 25 °C. A embalagem aberta não pode ser armazenada novamente.

Instalação

COLTACK EVOLUTION é aplicado diretamente na barreira de vapor (em linhas com 2 cm de largura a cada 30-35 cm) de acordo com os cálculos de resistência ao vento.

Após a colocação os painéis de isolamento devem ser pressionados firmemente sobre o suporte para obter uma boa aderência. Devem-se evitar movimentos dos painéis de isolamento durante o procedimento.

A SOPREMA reserva-se o direito de modificar a composição e as condições de uso dos seus materiais sem aviso prévio e, consequentemente, o seu preço. Por este motivo, todas as encomendas apenas serão aceites de acordo com as condições e especificações técnicas em vigor na data do pedido.

SOPREMA SA Zona Industrial de Alpiarça * Rua A Lote 4 B *
2090-242 Alpiarça (+351) 243 240 020

Tel: (+351) 243 240 020

www.soprema.pt - Email: info@soprema.pt

Ferramentas de limpeza:

Solventes do tipo MEK / Diluente V

	5 °C / 80% HR	23 °C / 50% HR	30 °C / 40% HR	40 °C / 70% HR
Tempo de abertura*	45 min	15 min	12 min	6 min
Tempo de presa	7 h	2 h	1 h 30	1 h 15

*Tempo máximo para colocar os materiais em contacto

Indicações especiais

Higiene, saúde e meio ambiente:

COLTACK EVOLUTION é um produto perigoso classificado como nocivo por inalação e ingestão. Contém isocianatos.

Para obter mais informações, consulte a Ficha de Dados de Segurança.

Controle de qualidade:

A **SOPREMA** sempre atribuiu a maior importância à qualidade dos seus produtos, ao respeito das meio ambiente e homens.

Por este motivo, aplicamos uma gestão integrada da Qualidade e Meio Ambiente e Segurança de acordo com **EN ISO 9001** e **EN ISO 14001**.

A SOPREMA reserva-se o direito de modificar a composição e as condições de uso dos seus materiais sem aviso prévio e, consequentemente, o seu preço. Por este motivo, todas as encomendas apenas serão aceites de acordo com as condições e especificações técnicas em vigor na data do pedido.

SOPREMA SA Zona Industrial de Alpiarça * Rua A Lote 4 B *
2090-242 Alpiarça (+351) 243 240 020

Tel: (+351) 243 240 020

www.soprema.pt - Email: info@soprema.pt